



## SKÖTSELINSTRUKTIONER

08-06-10  
Lösningsmedelbaserad Lack  
och färg

### LÖSNINGSMEDELBASERAD LACK OCH FÄRG

**MÅLADE DÖRRAR:** Skall underhållas genom rengöring med vanliga i handeln förekommande mjuka rengöringsmedel såsom grönsåpa, allrengöringsmedel m.m. som inte fräter på målarfärgen.

Målade dörrar måste bättringsmålas om det har uppstått skador eller sprickor i färgskiktet, detta skall göras omgående så fukt ej kan tränga in i skadan. Skärskilt utsatta delar är lister, hörn och kanter på dörrblad och karm. Detta måste kontrolleras 1-2 gånger per år beroende på hur utsatt dörren är för sol och regn.

Efter ca: 3-7 år kan hela dörren behöva ommålas beroende på hur utsatt för sol, regn och slitage den är. Vid ommålning eller bättring bör en alkydoljefärg, halvblank, användas för att få bästa resultat. Dörren måste rengöras genom tvättning med målartvätt och slipas lätt med 120-180 papper före ommålningen. Följ noga de instruktioner från färgleverantören som medföljer färgförpackningen för att uppnå bästa resultat. Är dörren målade med linoljefärg, följ respektive färgtillverkarens instruktion.

**KLARLACKADE DÖRRAR:** Var observant på att kontrollera dörrens yta mot skador eller småsprickor i lacken. Uppstår detta måste dörren omedelbart bättringslackas för att inte träytan under skall ta skada.

Efter ca 1 - 3 år kan dörren behöva omlackas beroende på hur utsatt för sol, regn och slitage den är. Vid omlackning användes t.ex. International Goldspar båtferrnissa blank eller halvmatt, eller motsvarande (finns i alla välsorterade färgaffärer) som penselstrykes, följ noga de instruktioner från färgleverantören som medföljer lackförpackningen för att uppnå bästa resultat.

Dörren måste rengöras och slipas lätt med 180 – 220 papper före omlackningen.

**LASERADE DÖRRAR:** Skall underhållas genom rengöring med vanliga i handeln förekommande mjuka rengöringsmedel såsom grönsåpa, allrengöringsmedel m.m. som inte fräter på lasyren.

Laserade dörrar måste bättringslagas om det har uppstått skador eller sprickor i ytskiktet, detta skall göras omgående så fukt ej kan tränga in i skadan.

Efter ca 2 - 4 år kan dörren behöva omlaseras beroende på hur utsatt för sol, regn och slitage den är. Vid omlasering eller bättring användes en alkydoljelasyr, följ noga de instruktioner från färgleverantören som medföljer lasyrförpackningen för att uppnå bästa resultat. Dörren måste rengöras och slipas lätt med 180 papper före omlaseringen.

**OBEHANDLADE ELLER OLJADE DÖRRAR:** Skall omgående, i samband med montering (helst före) oljas eller grundmålas och toppmålas med oljebaserade färger för att skydda dörren på bästa sätt. Det är viktigt att dörren behandlas på både ut och insidan vid samma tillfälle. Dörren bör behandlas minst 3 ggr i följd, och utföras allt efter färgleverantörens instruktioner.

**ÖVRIGT:** Gångjärnen, låskolven och cylinder skall en gång per år smörjas med låsolja eller liknande (finns i byggmaterialhandeln). Detta gör att slitage minskar och dörren fungerar bra i många år.